SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROPE SLU

CARRER ARGENT, 3, CASTELLBISBAL
Telefono: 0034 638 820 521 **Sito Web Aziendale:** www.synthesia.com

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unk	Polyester Polyol - Hoopol - F-1354-T		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
18%	–	–	–	–	–	82%

Dimensioni peso molecolare medio 600g/mol. Viscosità 1000-6000 cPs

Descrizione Poliestere

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-hoopol-f1354-t/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unk	Polyester Polyol - Hoopol F-1591		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
44%	–	–	–	–	–	56%

Dimensioni peso molecolare medio 450g/mol. Viscosità 3000-7000 cPs

Descrizione Poliestere

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-polyester-polyol-hoopol-f-1591/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unk	Polyester Polyol - Hoopol F-3380		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
38%	–	–	–	–	–	62%

Dimensioni peso molecolare medio 4550g/mol. Viscosità 4000-6000 cPs

Descrizione Poliestere

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-polyester-polyol-hoopol-f-3380/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unk	Polyester Polyol - Hoopol F-3390-D		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
36%	–	–	–	–	–	64%

Dimensioni peso molecolare medio 530g/mol. Viscosità 4000-6000 cPs

Descrizione Poliestere

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-polyester-polyol-hoopol-f-3390-d/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
Image not found or type unk	Polyester Polyol - Hoopol IN0245-X1		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
44%	–	–	–	–	–	56%

Dimensioni peso molecolare medio 560g/mol. Viscosità 4500-6500 cPs

Descrizione Poliestere

https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-polyester-polyol-hoopol-in0245-x1/

Immagine	Prodotto	Polimero	PSV
	Polyester Polyol – Hoopol – F-1394-A		PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
38%	–	–	–	–	–	62%

Dimensioni	peso molecolare medio 450g/mol. Viscosità 1000-2500 cPs
Descrizione	poliestere
	https://www.ippr.it/prodotti/granulo-di-pet-polyester-polyol-hoopol-f1394-a/